



Sygnatura:
Gw01

Nazwa, opis skrócony:
Jednoskładnikowa masa bitumiczna

PARAMETRY:

Materiał	bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Gęstość nasypowa:	ok. 0,65 kg/dm ³
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C
Możliwość obciążenia:	po 3 – 7 dniach od położenia
Nasiąkliwość powłoki:	≤ 7%
Temperatura mięknięcia:	≥ 80°C
Odporność na działanie środowisk agresywnych:	klasy XA1, XA2, XA3 oraz środowiska, w których występuje narażenie na działanie wody morskiej
Odporność na powstawanie rys:	≥ 2 mm
Przyczepność do podłoża:	≥ 0,5 MPa
Wartość pH:	7-11
Reakcja na ogień:	klasa A1
